

**Bricolors – Traspirante coprente**  
**SCHEDA TECNICA**

**DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI:**  
**Idropittura murale ad alta traspirabilità per interni**

**COLORI BIANCO e TINTE PASTELLO**

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E DATI TECNICI:**

**COMPOSIZIONE** : Idropittura murale ad alta traspirabilità per interni, formulato con copolimeri in emulsione acquosa e pigmenti naturali che conferiscono al prodotto ottime qualità di punto di bianco e traspirabilità.

**PERCENTUALE SECCO DI RESINA SUL TOTALE:** 5%

**PESO SPECIFICO** 1,720 KG/L

**VISCOSITA' MEDIA** 2100 Cps a 20° C

**RESA TEORICA** 5-6 m/lt con due mani

**SPESSORE DEL FILM SECCO CONSIGLIATO** 45-60 micron

**ASPETTO DELLA PELLICOLA** opaco

**CONSERVAZIONE** Teme il gelo, conservare a temperatura normale.

**MODO D'IMPIEGO:** APPLICAZIONE CON PENNELLO, RULLO.

**TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:** NON INFERIORE A 5 GRADI ED UMIDITA' RELATIVA NON SUPERIORE AL 75%

**DILUIZIONE:** ACQUA

**TINTEGGIATURA:** CON TINTE BASI SELEXTON O IDONEI COLORANTI.

**INTERVALLO DI SOVRAPPLICAZIONE** 8-12 ORE IN CONDIZIONI NORMALI

**SISTEMI DI APPLICAZIONE MURI NUOVI**

APPLICARE UNA MANO DI FISSATIVO ACRILICO DILUITO 1:3 CON ACQUA STUCCARE GLI EVENTUALI DIFETTI DELLA SUPERFICIE, ISOLARE OPPORTUNAMENTE LE PARTI STUCCATE.

APPLICARE A PENNELLO O RULLO UNA MANO DI *BRICOLORS TRASPIRANTE COPRENTE* DILUITO CON ACQUA AL 15-20%.

**MURI GIA' VERNICIATI**

E' NECESSARIO ASPORTARE PARTI IN FASE DI DISTACCO, APPLICARE FISSATIVO ACRILICO DILUITO 1:3 CON ACQUA PER UNIFORMARE GLI ASSORBIMENTI, QUINDI SI PROCEDE CON IL BRICOLORS TRASPIRANTE COPRENTE APPLICANDO LE DUE MANI DI PITTURA COME NEL CICLO PRECEDENTE.

PER APPLICAZIONI A SPRUZZO SONO NECESSARIE MAGGIORI DILUIZIONI.